

Kemox -A

Endurecedor metálico para pisos con adición de humo de sílice.

Descripción El **Kemox-A** es un endurecedor para pisos formado por gránulos de hierro. No contiene cemento, grasa o aluminio.

Usos

- Para construir pisos de concreto con alta resistencia a la abrasión.
- Reparación de la superficie de pisos desgastados.
- En pisos sujetos a tráfico pesado o a tránsito de vehículos con ruedas de acero.
- En rampas, pisos industriales, almacenes, supermercados, etc.

Ventajas

- Excelente resistencia al tráfico e impacto.
- Granulometría adecuada para obtener un concreto de máxima densidad y gran resistencia a la abrasión.
- Pueden emplearse pigmentos de óxido de hierro.
- Reduce costos de mantenimiento por desgaste.

Modo de Empleo Mezcle en seco una parte (en peso) de **Kemox-A** y 1/2 parte de cemento hasta obtener una mezcla de color uniforme. Espolvoree uniformemente la mitad de la mezcla seca en la superficie nivelada del concreto fresco en cuanto aparezca el agua de exudación. Aplane con llana de magnesio para introducirlo al concreto. Espolvoree el resto y nuevamente aplane. Termine el piso puliéndolo con llana de magnesio. Empiece a curar con **Antisol Blanco** inmediatamente termine el acabado .

Rendimiento El rendimiento por m² varía según el servicio a que se destine el piso:

Tránsito ligero
2,0 kg **Kemox-A**: 1,0 Kg. cemento.

Tránsito mediano
3,0 Kg **Kemox-A**: 1,5 kg cemento.

Tránsito pesado
4,0 Kg **Kemox-A**: 2,0 kg cemento.

Tránsito extra pesado
5,0 kg **Kemox-A**: 2,5 kg cemento.

Pisos conductores de electricidad estática
6,0 kg **Kemox-A**: 3,0 kg cemento.

Datos Técnicos Tipo: Endurecedor metálico con adición de humo de sílice
Color: Oscuro

Precauciones Aplique el **Kemox-A** antes de que el concreto haya comenzado su fraguado. No agregue más agua para introducir el **Kemox-A**, el producto se debe trabajar únicamente con el agua que sube a la superficie, úselo siempre mezclado con cemento.
El **Kemox-A** exige un completo y delicado curado. Utilice para ello el **Antisol** aplicándolo tan pronto termine el afinado último.

Medidas de Seguridad

Utilice lentes de seguridad, guantes de hule y mascarilla de polvos durante su aplicación. En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lave rápidamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda cuanto antes al médico. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Para mayor información consulte la hoja de seguridad o llame a soporte técnico **Sika Responde**.

Almacenamiento

1 año bajo techo a 23 °C. y protegido del sol y la lluvia.

Advertencia

Los productos **Sika** han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de acuerdo a nuestra amplia experiencia. **Sika**, tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto, consulte a nuestro **Departamento de Soporte Técnico al 01 800 123 7452**.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Sika Responde
01 800 123 7452

Planta y Regional Bajío
Tel:(442) 2 38 58 00
Fax: (442) 2 25 05 37
regional.bajio@mx.sika.com

Regional Centro
Tels. (55) 26 26 54 30
Fax: (55) 26 26 54 44 ó 45
regional.centro@mx.sika.com

Regional Occidente
Tel: (33) 38 38 03 65
Fax: (33) 38 38 43 60
regional.occidente@mx.sika.com

Regional Norte
Tel: (81) 83 90 19 06 y 07
Fax: (81) 83 90 19 08
regional.norte@mx.sika.com

Regional Sureste
Tel/Fax: (229) 921 82 79 y 86 79
regional.sureste@mx.sika.com

Regional Noroeste
Tel: (662) 218 50 54
Fax: (662) 260 51 00
regional.noroeste@mx.sika.com

Regional Baja Norte
Tel/Fax: (664) 621 73 55, 66 28
regional.bajanorte@mx.sika.com

Oficina Baja Sur
Tel: (612)165 41 33
Fax: (612) 121 44 07
regional.bajasur@mx.sika.com

