# Hoja de Datos de Producto

Edición 06/10/2008 Identificación n.º 6.6.1 Versión n.º 1 Sika® Multiseal® E

# Sika® MultiSeal® E

# Banda bituminosa selladora

Descripción del Producto	Banda bituminosa autoadhesiva, de caucho modificado tipo SBS, provisto en una de sus caras de una hoja de aluminio lacado .
Usos	Sellador y reparador para evitar entrada de agua y/o filtraciones en:
	<ul> <li>Remates de chimeneas, encuentro con tubos, petos, carpinterías, etc.</li> <li>Tejados incluyendo los de chapas metálicas.</li> <li>Fisuras en edificios</li> <li>Láminas bituminosas y otros tipos de terminaciones de cubierta.</li> <li>Pequeños trabajos de reparación con canalones, forrado de bajantes.</li> </ul>
Características/Ventajas	<ul> <li>Fácil aplicación.</li> <li>Económico.</li> <li>Buena adherencia sobre la mayoría de los soportes.</li> <li>Impermeable al agua y al vapor de agua.</li> <li>Autoadhesivo y adaptable al soporte.</li> <li>Resistente a rayos UV y a la intemperie.</li> <li>Resistente a productos bituminosos.</li> <li>Puede ser pintado.</li> <li>Puede aplicarse a bajas temperaturas.</li> </ul>

## **Datos del Producto**

Forma	
Apariencia/Color	La banda está disponible en tres colores diferentes: Parte superior: Revestimiento gris, aluminio y rojo. Parte inferior: Revestimiento bituminoso autoadhesivo protegido con un film.
Presentación	Rollos de 10 m de longitud para anchos de 10, 15, y 30 cm.
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/ Conservación	72 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados en lugar fresco y seco, protegido de la acción directa del sol entre $+5$ °C y $+25$ °C.
Datos Técnicos	
Composición química	Banda bituminosa de caucho modificado tipo SBS
Densidad	1.2-1.5 g/cm³ (+20 °C)
Espesor	Aprox. 1.2 mm (la hoja de aluminio de aprox. 0,06 mm)
Clasificación al fuego	B2 según DIN 4102
Temperatura de servicio	−20 °C hasta +70 °C



Propiedades Mecánicas/Físicas		
Resistencia a Tracción	Longitudinalmente: ~ 3.6 N/mm² Transversalmente: ~ 3.5 N/mm²	
Alargamiento a la rotura	25-50%	
Información del Sistema		
Detalles de Aplicación		
Calidad del soporte	Limpio y seco, homogéneo, libre de grasa, polvo y partículas mal adheridas.	
Preparación del soporte	Las partículas sueltas o mal adheridas, lechadas, pinturas, deben ser eliminadas, para una adecuada utilización del producto mediante preparación manual o mecánica apropiada.	
	Los soportes metálicos, plásticos etc. se deben limpiar con disolvente (ej. Sika® Aktivator 205).	
	Sobre soportes porosos (morteros, enlucidos, etc.) la adhesión puede mejorarse con imprimaciones bituminosas (ej. Igol®-A). Dejar secar la imprimación durante al menos 1 hora.	
Condiciones de Aplicad	ción/Limitaciones	
Temperatura del soporte	Mín. +5 °C / máx. +40 °C	
	A temperaturas inferiores de +10 °C la banda y el soporte debe ser calentados antes y durante el proceso de aplicación. Utilizar un equipo de aire caliente.	
Temperatura ambiente	Mín. +5 °C / máx. +40 °C	
	A temperaturas inferiores de +10 °C la banda y el soporte debe ser calentados antes y durante el proceso de aplicación. Utilizar un equipo de aire caliente	
Humedad del soporte	El soporte debe estar seco.	
Instrucciones de Aplicación		
Método de aplicación/ Herramientas	Cortar la longitud necesaria de banda autoadhesiva, retirar el film protector y presionar la banda firmemente sobre el soporte con un rodillo.	
	Todas las uniones de la junta deben solaparse una distancia mínima de 50 mm.	
	Nota: La adhesión sobre el soporte puede aumentar mediante la aplicación de calor sobre la banda, con un equipo de aire caliente y seco.	
Notas de aplicación/ Limitaciones	No es aconsejable el producto para el sellado de juntas con agua a presión. Para aplicaciones de impermeabilización con agua a presión, contactar con el Departamento Técnico.	
	No aplicar a temperaturas mayores de 25 °C	
	Debido al contenido bituminoso de la banda, pinturas, plásticos y piedras naturales pueden decolorar.	

Sobre superficies porosas, es posible la filtración de agua por la parte inferior

de la cinta Sika® MultiSeal® E.

686

Sika® MultiSeal® E 2/3

# Construcción

# Nota Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

# Instrucciones de Seguridad e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

### **Notas Legales**

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede consequir en la página «www.sika.es».



# OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Madrid 28108 - Alcobendas P. I. Alcobendas Carretera de Fuencarral, 72 Tels.: 916 57 23 75 Fax: 916 62 19 38

# OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

Madrid 28108 - Alcobendas P. I. Alcobendas C/ Aragoneses, 17 Tels.: 916 57 23 75 Fax: 916 62 19 38



